	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-044
	LUKSGESSO – TINTA PARA GESSO	Revisão: 01 Data: 01/09/16

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Com **LUKSGESSO LUKSCOLOR**, você protege e decora superfícies **internas** de gesso corrido, placas de gesso e gesso acartonado – drywall, **sem a necessidade de** uso de um **fundo específico**. Com **alto poder de penetração** e **aderência**, age **fixando partículas soltas**, proporcionando ótimo acabamento. Produto com **excelente cobertura e rendimento**, **secagem rápida**, **fácil retoque** e **boa resistência à alcalinidade e ao mofo**. Com **Suave Perfume**, proporciona **conforto e bem-estar**, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura.

Este produto está classificado conforme norma **NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) tipo 4.5.5**.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, pigmentos inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos, água, coalescentes e fragrância antialérgica.

Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados.

Para maiores informações consultar a **FISPQ do Produto**.

INDICAÇÃO

Gesso corrido, placas de gesso, gesso acartonado, drywall.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para garantir um acabamento perfeito e prolongar a durabilidade da pintura. Antes de pintar, prepare adequadamente a superfície. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO - Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

IMPERFEIÇÕES RASAS – Corrija com **MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR** (ambientes externos ou internos) ou com **MASSA CORRIDA LUKSCOLOR** (em ambientes internos);

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**.

MOFO - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;


UMIDADE - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO E GESSO ACARTONADO - DRYWALL - Aguarde a secagem total, remova o pó e aplique **LUKSGESSO LUKSCOLOR**.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Rolo de lã (de pelo baixo) trincha ou **pinel** de cerdas macias

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-044
	LUKSGESSO – TINTA PARA GESSO	Revisão: 01 Data: 01/09/16

DILUIÇÃO

DILUENTE: Água Potável

Aplicar a primeira demão bem diluída, misturando **10 MEDIDAS** de **LUKSGESSO LUKSCOLOR** com **3 a 5 MEDIDAS** de água e misture bem até completa homogeneização, com espátula larga e rígida.

Nas demais demãos, dilua **10 MEDIDAS** de **LUKSGESSO LUKSCOLOR** com **1 a 2 MEDIDAS** de água.

DEMÃO E SECAGEM

Uma demão para selagem e outras duas como acabamento.

Seca ao toque em 30 minutos. Entre demãos aguardar 2 horas. Secagem final 4 horas, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

RENDIMENTO

Embalagem de 3,6L – Até 45 m²/por demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Branco.

Peso específico: 1,378 – 1,408 Kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): Menor que 17 g/L.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

18L e 3,6L.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

DICAS

Eventualmente placas de gesso podem conter contaminantes (desmoldantes não adequados) que podem provocar manchas amareladas na pintura. Para elimina-las, aplique uma demão de FUNDO NIVELADOR LUKSCOLOR ou ESMALTE PREMIUM PLUS LUKSCOLOR fosco Branco. Em seguida, aplique uma demão de LUKSGESSO LUKSCOLOR.

Para obter os melhores resultados utilize sempre os produtos LUKSCOLOR, desde a preparação da superfícies até o acabamento final.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-044
	LUKSGESSO – TINTA PARA GESSO	Revisão: 01 Data: 01/09/16

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%; Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site: www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região