

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO**

A **SELADORA PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** é indicada para **selar** e **uniformizar** superfícies novas de madeira e aglomerados/compensados em portas, janelas, armários, lambris e móveis em geral, exclusivamente em ambientes **internos**. Este produto, de **ótimo poder de enchimento** e **cobertura de poros**, proporciona à superfície um **acabamento encerado**. Sua aplicação também **condiciona a madeira** para ser envernizada, promovendo um melhor nivelamento, rendimento, aderência e acabamento dos vernizes aplicados sobre a mesma. Possui **secagem rápida**, é **fácil de aplicar** e **de lixar**.

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.1.1.6.

**COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Produto à base de resinas sintéticas e nitrocelulose, aditivos específicos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, cetonas e alcoóis. Não contém benzeno e metais pesados.

**Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.**

**INDICAÇÃO**

Madeiras, aglomerados, compensados, em áreas internas.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO** - Remova com escova de pelos e limpe com pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

**SUPERFÍCIES BRILHANTES** - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

**MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS** - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

**MOFO** - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

**UMIDADE** - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

**PARTES SOLTAS OU SEM ADERÊNCIA**: Raspe com espátula e lixe até total remoção;

**MADEIRA JÁ ENVERNIZADA** - Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a **SELADORA PREMIUM PLUS LUKSCOLOR**;

**MADEIRA NOVA** - Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

Leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

**APLICAÇÃO E DILUIÇÃO**

**Pincel** de cerdas macias ou **Boneca**

**Revólver** (Pressão de pulverização – 30 A 40 lb/pol<sup>2</sup>)

**DILUIÇÃO**

DILUENTE: THINNER 228 LUKSNOVA

Aplique como 1ª demão, a mistura de **10 MEDIDAS** de **SELADORA PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **3 MEDIDAS** de **THINNER 228 LUKSNOVA**.

Nas demais demãos, dilua **10 MEDIDAS** da **SELADORA PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **8 a 10 MEDIDAS** de **THINNER 228 LUKSNOVA**.

**DEMÃO E SECAGEM**

De 2 a 3 demãos.

Ao toque 10 minutos, entre demãos 1 hora no mínimo (lixe e remova o pó), final 24 horas depois da última demão.

Em condições climáticas favoráveis, esse tempo poderá ser reduzido.

**RENDIMENTO**

Embalagem de 3,6L – Até 85m<sup>2</sup> / demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de tinta depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.

**PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS**

Cor: Incolor.

Peso específico: 0,920 - 0,940 kg/L (função da cor).

Ponto de fulgor: 30°C.

**Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.**

**EMBALAGEM**

Galão (3,6 L.) e ¼ (0,900mL).

**ESTOCAGEM E VALIDADE**

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

**DICAS**

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície a esforços;

Não aplique sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça);

Para que você obtenha um fino acabamento e promova melhor aderência do verniz, entre cada demão, lixe e remova o pó;

Como todo produto à base de nitrocelulose, a **SELADORA PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** não deve ser utilizada em exteriores.

**PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

Produto inflamável. Mantenha longe das fontes de calor; Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10<sup>0</sup>C ou superior a 35<sup>0</sup>C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

**Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br).**

**Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região**